




PADICO

STAR DROP LED RESIN HARD

10g

PADICO CO.,LTD.

<https://www.padico.co.jp>

1-11-11-408 Jingumae, Shibuya, Tokyo
150-0001, Japan Tel: +81-550-70-7030

MADE IN JAPAN

< Cautions> Read instructions before use.

- Do not eat.
- Keep out of reach of children.
- Ventilate a room.
- Avoid direct contact with skin. Remove attached resin with tissue paper and wash with plenty of soap and water.
- If in eyes, rinse cautiously with clean water for at least 15 minutes. Get medical attention.
- Do not put the cured items in the aquarium.
- Do not use for purposes other than resin accessory craft work.
- Avoid direct sunlight, seal in dark with storage temperature 0°C to 25°C.
- When stored in the refrigerator, bring back to room temperature.
- Discard the bottle after running out of resin. Cure resin first and discard as inflammable item.

Please follow the instructions of local governments to handle waste.

- Use it up as soon as possible after opening it.
- Do not use too much colorant or the resin may not cure properly.
- Do not work in a place the sun is exposed such as the window.
- It may cause an allergic skin reaction. In that case, stop the work and get medical attention immediately.
- Tighten the cap immediately after use.
- Resin may not fully cure with using opaque molds because the UV light is not exposed uniformly.

In that case, repeat pour and cure for a couple times to fully cure.

LED Curing Resin "Star Drop" Hard type Net 10g

- One-component curing resin, curing under LED light (405nm), UV light (365nm) and sunshine.
- Quick curing in minutes.
- Non-yellowing colour protection retains crystal clear colour.

Usage

Set embedded parts in a setting or a mould.
Pour resin into it and cure under UV-or UV-LED light.

Curing time

Curing period differs with size and seasonal changes.

● LED light (6W-9W)	30-90 seconds
● UV light (36W)	2 - 4 minutes
● Bright sunlight	30-90 seconds
● Normal sunlight	3 - 10 minutes

Caution

- Take care to avoid getting burned when curing.
- Avoid direct contact with skin. Should contact with skin occur, remove resin with a tissue and wash with soap and water.
- If product gets into eyes, rinse with clear water for 15 mins and seek medical attention.

Use in a well-ventilated room.
Store in a cool, dry area.
Storage temperature 0-25 °C
Do not use near fire or open flame.

Product name: LED Curing Resin STAR DROP
Colour: colourless and transparent
Ingredients: Acrylic UV curable resin
Use: coating agent for moulding
Volume: 10g



- Causes skin irritation
- Causes serious eye irritation

French

Star Drop type dur: Résine de polymérisation LED, Net 10g

- Résine (1 composant) durcit exposée à la lumière UV-LED (405nm), à la lumière UV (365nm) et au soleil.
- Séchage rapide en quelques minutes.
- Protection de couleur non jaunissant garde couleur cristalline.

Utilisation

Placer les parties jointes dans un moule. Verser la résine dans le moule et faire durcir sous la lumière UV ou UV-LED.

Temps de durcissement

Le période de durcissement diffère avec la taille et les changements saisonniers.

● Lumière de LED (6W-9W)	30-90 secondes
● UV lumière (36W)	2-4 minutes
● plein soleil	30 à 90 secondes
● soleil terne	3-10 minutes

Attention

- à ne pas se brûler lors de la polymérisation.
- Éviter tout contact direct avec la peau.
En cas de contact avec la peau, enlever la résine avec un mouchoir en papier et laver à l' eau savonneuse.
- En cas de contact avec les yeux, rincer à l' eau claire pendant 15 minutes et consulter un médecin.

Ne pas utiliser près de feu ou flamme nue.
Utiliser dans une pièce bien aérée.
Garder dans un endroit frais et sec
(température 0-25°C)

Nom de produit : STAR DROP Résine de
polymérisation LED
Couleur:: incolore et transparente
Ingrédients : résine durcissable acrylique UV
Utilisation : agent d' enrobage
Volume : 10g



●

Provoque une
irritation cutanée

●

Provoque une
sévère irritation
des yeux

German

Star Drop LED härtpbares Harz Harter Typ Net 10g

- Einkomponenten-Kunsthartz, härtet aus unter UV-LED-Licht (405nm),UV-Licht (365nm) und Sonnenschein.
- Schnelle Aushärtung in wenigen Minuten.
- Nicht vergilbend, kristallklare Farbe.

Verwendung

Setzen Sie einzubettende Teile in eine Fassung oder Form. Kunsthartz einfüllen und unter UV- oder UV-LED-Licht aushärten lassen.

Aushärtezeit

Die Aushärtezeit unterscheidet sich je nach Größe und saisonalen Veränderungen.

● LED-Licht (6W-9W)	30-90 Sekunden
● UV-Licht (36 W)	2 - 4 Minuten
● Helles Sonnenlicht	30-90 Sekunden
● Normales Sonnenlicht	3-10 Minuten

Vorsicht

- Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Aushärten nicht verbrennen.
- Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Haut. Im Falle eines Hautkontakts Kunsthartz mit einem Papiertuch entfernen und mit Wasser und Seife abwaschen.
- Wenn das Produkt in die Augen gelangt, das Auge 15 Minuten mit klarem Wasser ausspülen. Begeben sie sich medizinische Behandlung.

In einem gut belüfteten Raum verwenden.
Kühl und trocken lagern.
Lagertemperatur 0-25 °C
Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Feuer oder offenen Flammen.
Produktname: Star Drop LED härtpbares Harz
Farbe: farblos und transparent
Inhaltsstoffe: Acryl-UV-härtpbares Harz
Verwendung: Beschichtungsmittel
Volumen: 10 g



- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenreizung.

Spanish

Resina de curado con LED "Star Drop" Tipo fuerte 10g neto

- Resina de curado de un componente, curado bajo luz LED (405 nm), Luz UV (365 nm) y luz solar.
- Curado rápido en minutos.
- La protección para que el color no se vuelva amarillo conserva el color cristalino.

Método de uso

Coloque las partes en orden o en un molde.
Vierta la resina y realice el curado bajo luz UV o UV-LED

Tiempo de curado

El período de curación difiere con el tamaño y los cambios estacionales

● Luz LED (6W-9W)	30 a 90 segundos
● Luz ultravioleta (36 W)	2 a 4 minutos
● Luz solar brillante	30 a 90 segundos
● Luz solar normal	3 a 10 minutos

Precauciones

- Tenga cuidado de no quemarse al realizar el curado.
- Evitar el contacto directo con la piel. En caso de contacto con la piel, retire la resina con un pañuelo de papel y lávese con agua y jabón.
- Si el producto entra en contacto con los ojos, enjuáguese con agua limpia durante 15 minutos y busque atención médica

Use el producto en una habitación bien ventilada.
Almacene en un lugar fresco y seco.
Temperatura de almacenamiento 0 a 25°C
No lo use cerca del fuego o llama abierta.

Nombre del producto: Resina de curado con LED "Star Drop"
Color: incoloro y transparente
Ingredientes: resina acrílica curable mediante UV
Uso: agente de recubrimiento para moldeo
Volumen: 10 g



- Provoca irritación cutánea
- Provoca irritación ocular grave

中文

UV-LED 树脂滴胶 星之泪

净重 10g

- UV-LED 灯、UV 灯、太阳光都可固化。
- 固化速度快。
- 水晶般透明，固化后经年不发黄。

使用方法

将 UV-LED 胶倒入框架或者模具中，可以根据需要放入装饰配件，然后用 UV-LED 灯、UV 灯、或者太阳光照射固化。

固化时间 固化时间会受到作品尺寸、季节的影响。

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ● UV-LED 灯 (波长为 365nm 或 405nm, 6W-9W) | 约 30-90 秒 |
| ● UV 灯 (36W) | 约 2-4 分钟 |
| ● 太阳光 (晴天) | 约 30-90 秒 |
| ● 太阳光 (多云) | 约 3-10 分钟 |

注意

- 固化时会散发热量，避免被灼伤。
- 不要直接接触皮肤。如果沾到皮肤上，立即用纸巾擦除，然后用肥皂和水清洗干净。
- 如果不慎接触到眼睛，立即用流水冲洗 15 分钟，并就医。

在通风条件良好的房间使用。
储存在阴凉干燥处。
储存温度 0-25°C。
远离火源。

产品名称：UV-LED 树脂滴胶 星之泪
颜色：无色透明
成分：丙烯酸紫外线固化树脂
用途：模塑封层
净重：10g



- 皮肤刺激
- 严重眼刺激

Korean

LED 레진 “별이슬” 하드타입

순중량 10g

- UV-LED 광원(405nm) 및 UV 광원(365nm), 태양광에서 경화되는 일체형 레진
- UV-LED 광원에서 1~2초만에 경화가 시작되는 초고속 경화
- 시간이 경과해도 황변이 생기지 않고 크리스탈 같은 투명감이 지속됨

사용방법

세팅 또는 몰드에 파츠를 넣습니다.

그 위에 레진을 주입하고 UV-LED 광원 또는 UV광원을 조사하면 경화됩니다.

경화시간

작품의 두께나 계절에 따라 다를 수 있습니다.

●LED광원 (6W~9W)	30 ~ 90초
●UV광원 (36W)	2 ~ 4분
●태양광 (맑은날)	30 ~ 90초
●태양광 (흐린날)	3 ~ 10분

주의사항

- 경화중에는 열이 발생하여 고온이 되므로 충분히 조심하여 주십시오.
- 인체에는 직접 닿지 않도록 해 주십시오.
- 피부 등에 묻은 경우 바로 티슈 등으로 닦아내고 비누와 물로 잘 씻어 주십시오.
- 눈에 들어간 경우에는 즉시 흐르는 물로 15분이상 씻어내고 의사의 진단을 받아 주십시오.

<환기의 중요성>

직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.

보관시 적정온도 : 섭씨 0 - 25 도

화기엄금

품명 : LED레진 “별이슬” 하드타입

색상 : 무색투명

성분 : 아크릴계 광경화수지

용도 : 조형용 코팅제

순중량 : 10g



- 피부에 자극을 일으킴
- 눈에 심한 자극을 일으킴

Russian

Смола со светодиодным отверждением Star Drop твердого типа вес 10 г

- Однокомпонентная смола, застывающая под светодиодным излучением (405 нм), УФ излучением (365 нм) или под солнечным светом.
- Быстрое застывание в течение нескольких минут.
- Благодаря защитному покрытию смола не желтеет и сохраняет кристальную прозрачность.

Способ применения

Установить закладные части в форму или оправку.
Залить смолу и отвердить под УФ или
УФ-светодиодным излучением.

Время отверждения

Время застывания зависит от размера изделия, времени года и т. д.

● Светодиодное излучение (6 – 9 Вт)	30 – 90 сек.
● УФ излучение (36 Вт)	2 – 4 мин.
● Яркий солнечный свет	30 – 90 сек.
● Неяркий солнечный свет	3 – 10 мин.

Меры предосторожности

- Соблюдайте осторожность во время отверждения, чтобы избежать ожогов.
- Избегайте прямого контакта с кожей. При попадании на кожу удалите смолу салфеткой и промойте кожу водой с мылом.
- При попадании смолы в глаза промойте глаза в течение 15 мин. и обратитесь к врачу.

Используйте смолу в хорошо проветриваемом помещении.

Храните смолу в сухом прохладном месте.

Температура хранения 0 – 25 С.

Не используйте смолу вблизи от огня.

Название изделия:

Смола со светодиодным отверждением Star Drop

Цвет: бесцветный, прозрачный

Состав: акриловая УФ отверждаемая смола

Применение: покрывающий материал для формовки

Вес нетто: 10 г



- Вызывает раздражение кожи
- Вызывает серьезное раздражение глаз