



ライナーモールドで作る 海レジン製のヘアクリップ

〈材料・道具〉



- UV-LED レジン太陽の雫
- 宝石の雫〈ターコイズ〉〈ホワイト〉
- UV-LED ライト
- 調色パレット
- 調色スティック
- ライナーモールド
- クリアボード
- エンボスヒーター
- 砂 ● シェルパウダー
- ネイルパーツなどの封入パーツ
- ヘアクリップ金具
- ピンセット ● ニッパー
- 接着剤

商品情報は2023年7月時点のものです


Recipe

1




UV-LED レジン太陽の雫に宝石の雫〈ターコイズ〉と〈ホワイト〉をそれぞれ混ぜ、2色の着色レジンを作ります。

2




エンボスヒーターで温めて柔らかくなったライナーモールドを楕円の形にしてクリアボードにしっかりと貼ります。

3




モールドの内側に一周するように青の着色レジンをつけ、UV-LED ライトを照射して硬化します。こうすることで、ライナーモールドが浮いてはがれるのを防ぎます。

4



青のレジンをもールドの高さ半分くらいまで入れ、ライトで硬化します。

5



白のレジン片側を3/4くらいまで入れます。

6



そのまま無着色のレジンを実点々とランダムに入れていき、ライトを照射して硬化します。

7



もう片側に無着色レジンを入れ、砂を入れます。

8




砂と海模様の間にシェルパウダーを入れ、ライトで硬化します。

9



海側に薄く無着色レジンを塗って、好みの封入パーツを入れてライトで硬化します。

10



無着色レジンをもールドの少し上まで盛り上がるように入れ、ライトを当てて硬化します。

11



裏返して更にライトを当てます。両面交互に5分くらいずつ、完全に冷めるまでしっかりとライトを当てます。こうすることでプレートパーツの反りを防ぎます。

12



ライナーモールドを外し、バリをニッパーでカットし、裏側に接着剤でヘアクリップを貼ります。